

LITOGRES K44 БЕЛЫЙ



Высокоадгезивная белая сухая клеевая смесь для укладки керамогранита, керамической плитки. Для внутренних и наружных работ.

Классификация

LITOGRES K44 БЕЛЫЙ — цементный клей (C) с улучшенными техническими характеристиками (T1), тиксотропный (T), относится к классу C1T согласно классификации ГОСТ Р 56387.

Описание материала

LITOGRES K44 БЕЛЫЙ - сухая клеевая смесь на основе белого цемента, усиленная фиброволокном, содержит специальные синтетические смолы и модифицирующие добавки, придающие продукту после разведения водой эластичность и высокую адгезию на традиционных строительных основаниях. Приготовленный клеевой раствор имеет высокую водоудерживающую способность, технологичен, удобен в работе.

При облицовке вертикальных поверхностей с помощью LITOGRES K44 БЕЛЫЙ сползание плитки отсутствует.

Клей LITOGRES K44 БЕЛЫЙ — влаго-, морозостойкий. Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста.

Области применения

LITOGRES K44 БЕЛЫЙ предназначен для укладки керамогранита, керамической плитки, клинкера, натурального камня с устойчивой структурой размером до 50x50 см на стабильные основания. Для внутренних и наружных работ.

LITOGRES K44 БЕЛЫЙ предназначен:

- для облицовки стен и полов;
- цементных стяжек с водяным и электрическим подогревом;
- для укладки керамической плитки (с водопоглощением >3%), керамической плитки «под кирпич»;
- для укладки клинкера (с водопоглощением >3%) на стены внутри помещений;
- для укладки керамогранита;
- для укладки керамической мозаики;
- для точечного приклеивания изолирующих материалов, стекловаты, минваты, звукоизолирующих панелей и пр.
- Для внутренних и наружных работ.

LITOGRES K44 БЕЛЫЙ может смешиваться с латексной добавкой LATEXKOL для улучшения технических характеристик клея и его эластичности. Замешивать LITOGRES K44 БЕЛЫЙ на латексной добавке LATEXKOL в следующих случаях:

- при облицовке стен и перегородок из газобетона;
- при облицовке конструкций из сборного или монолитного железобетона;
- при облицовке перегородок/конструкций из ГКЛ/ГВЛ и других материалов, подверженных деформации;
- при облицовке балконов и террас;
- при облицовке бассейнов
- при облицовке бетонных лестниц;
- при облицовке плиткой/мозаикой с водопоглощением.
- цементные стяжки с водяным и электрическим подогревом

При замешивании LITOGRES K44 БЕЛЫЙ на латексной добавке LATEXKOL вместо воды, клей соответствует требованиям класса C2 (цементный клей улучшенный) и класса S2 (высокоэластичный клей) согласно ГОСТ Р 56387.

Рекомендуемые форматы

С рекомендуемыми форматами облицовки можно ознакомиться в информационном листе «Форматы облицовки для клеевых смесей LITOKOL» на сайте litokol.ru.

Основания

Рекомендуемые основания:

- стены и перегородки из кирпича или из лёгких мелкоштучных блоков;
- цементно-песчаные стяжки, как закреплённые, так и «плавающие» (срок созревания 28 дней);
- цементно-песчаные штукатурки (срок созревания 28 дней);
- гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидритные основания после соответствующей обработки грунтовками.

Инструкция по применению

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Поверхность основания должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность клея. Перед началом работ поверхность основания необходимо обеспылить или загрунтовать. Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +5 °С до +30 °С. Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться не менее 28 дней. Остаточная влажность оснований на цементной основе не должна превышать 3 %, ангидритных и гипсовых оснований 0,5 %. Основания должны быть прочными, ровными и обладать достаточными несущими способностями. Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных участков. Плоскостность основания проверяется по всем направлениям двухметровой металлической рейкой, опирающейся на подстилающий слой. Перепад уровней не должен превышать 3 мм. Основание полов с неровностями при необходимости выравниваются самонивелирующимися смесями LITOLIV S5, LITOLIV S30 или ровнителями LITOKOL CR30, LITOLIV BASIS, стены выравниваются штукатурными смесями LITOGIPS, LITOPLAN, LITOPLAN RAPID, BETONKOL K7, BETONKOL K9. Цементные бесшовные полы с подогревом перед началом укладки на них облицовки должны быть прогреты и отключены.

Внимание! Перед нанесением LITOGRES K44 БЕЛЫЙ, сухую штукатурку, гипсовые и ангидритные основания предварительно загрунтовать грунтовкой PRIMER N-м, для уменьшения влагопоглощения основания и увеличения адгезии. Сильновпитывающие цементные основания загрунтовать грунтовкой PRIMER C-м. При необходимости грунтовку можно нанести в два слоя. Укладку плитки можно начинать после полного высыхания грунтовки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОГО РАСТВОРА

Смешать в чистой ёмкости 6–6,5 л чистой воды и 25 кг сухой клеевой смеси LITOGRES K44 БЕЛЫЙ. Высыпать клеевую смесь в воду при непрерывном перемешивании электродрелью со специальной миксерной насадкой до получения однородного пластичного раствора без комков. Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 минут для дозревания. После повторного перемешивания клей готов к применению.

НАНЕСЕНИЕ

Клеевой раствор наносится на поверхность основания равномерным слоем гладкой стороной стального шпателя, а затем выравнивается зубчатой стороной шпателя. Размер зубца шпателя подбирается в зависимости от размера облицовочной плитки.

| Размер плитки, мм | Размер зубцов шпателя, мм | Средний расход клея, кг/м ² |
|---------------------------|---------------------------|--|
| от 20 x 20 до 50 x 50 | 3 | 2,5 |
| от 100 x 100 | 6 | 3–3,5 |
| от 120 x 245 до 200 x 200 | 8 | 4–4,5 |
| от 200 x 300 до 300 x 300 | 10 | 5 |
| более 300 x 300 | 12–15 | 6 |

Клеевой раствор следует наносить на площадь, которую возможно облицевать в течение 20 минут открытого времени (время до начала пленкообразования на поверхности клеевого слоя), это время зависит от степени водопоглощения основания и условий окружающей среды (температура, вентиляция, влажность и т. д.).

При работе с керамогранитом и натуральным камнем и в тех случаях, если к качеству укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно, при облицовке:

- полов с высокой эксплуатационной нагрузкой;
- плиткой с сильно профилированной тыльной стороной;
- крупноформатным облицовочным материалом, площадь которого превышает 900 см²;
- наружных поверхностей и фасадов.

Клей LITOGRES K44 БЕЛЫЙ рекомендуется наносить как на основание, так и на тыльную сторону плитки для обеспечения лучшей адгезии и во избежание образования пустот под облицовкой. В этом случае расход клея увеличивается.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движением. В течение 30 минут после укладки положение плитки возможно корректировать.

Не рекомендуется укладывать плитки встык. Облицовочные плитки должны быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать размеру плиток. Для обеспечения одинаковой ширины шва применяются пластмассовые крестики соответствующего размера.

| Размер плитки, мм | Ширина шва, мм |
|---------------------------|----------------|
| до 100 x 100 | от 2 до 3 |
| от 100 x 200 до 200 x 200 | от 3 до 4 |
| от 200 x 300 до 300 x 300 | от 4 до 5 |
| более 300 x 300 | от 5 до 10 |

ЗАТИРКА ШВОВ

Перед затиркой швов убедиться в том, что клей под плиткой полностью высох. Затирку межплиточных швов на стенах можно выполнять через 6–8 часов, на полах через 24 часа цветными цементными затирочными смесями LITOCOLOR, LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 LUXURY, LITOCHROM 3-15 или цветными эпоксидными затирочными составами STARLIKE EVO и EPOXYSTUK X90, однокомпонентным полиуретановым составом FillGood EVO.

ОЧИСТКА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом или шлифованием.

Рекомендации

- Плитку перед началом работ не замачивать. Необходимо проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
- Облицовочные работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5 °C до +30 °C.
- При пониженной температуре окружающей среды, повышенной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя время твердения клея увеличивается. Слишком жаркая или ветреная

погода может сократить оптимальное время открытого слоя клея перед приклеиванием плитки, в течение которого LITOGRES K44 БЕЛЫЙ находится в активном состоянии (готовом для укладки плиток). Во избежание этого рекомендуется проводить шпателем по поверхности клея, разбивая образующую пленку, и наносить небольшой слой клея на тыльную сторону каждой плитки.

- LITOGRES K44 БЕЛЫЙ не применяется на заливаемых на стройплощадке монолитных бетонных конструкциях, либо на конструкциях из сборного железобетона, размеры которых подвержены сильным колебаниям (усадке). В этом случае следует применять клей LITOKOL X11 EVO + 34 % LATEXKOL.
- При укладке новой плитки на уже существующие напольные поверхности из керамической плитки необходимо обязательно предварительно промыть поверхность водой и каустической содой (1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения безукоризненно чистой обезжиренной поверхности.
- При наличии подогрева пола, он должен быть включен не менее одной недели и выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой плитки. Подогрев пола запускается в эксплуатацию не ранее чем через 8 дней после окончания работ, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно.
- После твердения или полимеризации шовных материалов облицовку, выполненную из натурального камня впитывающих пород (известняк, мрамор, туф и т.д.), необходимо обработать гидрофобизирующим составом LITOLAST или LITOSTONE PROTECTOR.

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. LITOGRES K44 БЕЛЫЙ содержит цемент. При взаимодействии с водой даёт щелочную реакцию. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания раствора на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация

| | |
|--|--|
| Класс по ГОСТ Р 56387 | C1T |
| Консистенция | порошкообразная |
| Цвет | белый |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | <0,63 |
| Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,24–0,26 л воды на 1 кг сухой смеси LITOGRES K44 БЕЛЫЙ; 6–6,5 л воды на 25 кг сухой смеси LITOGRES K44 БЕЛЫЙ. |
| Насыпная плотность сухой смеси, кг/л | 1,3±0,1 |
| Плотность клеевого раствора, кг/л | 1,4±0,1 |
| Открытое время, мин | не менее 20 минут |
| Время корректировки плитки | 15 минут |
| Время жизнеспособности раствора в таре | 4 часа |
| Рабочая нагрузка (окончательное затвердевание) | 14 суток |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа | ≥0,5 (ср. зн. 1,0) |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, МПа | ≥0,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах, МПа | ≥0,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде, МПа | ≥0,5 |
| Сползание | <0,5 |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 2–5 |
| Температура применения | от +5 °C до +35 °C |

| | |
|---|---------------------|
| Температура эксплуатации (через 28 суток после укладки) | от -30 °С до +90 °С |
| Затирка межплиточных швов на стенах | через 6-8 часов |
| Затирка межплиточных швов на полах | через 24 часа |

Вышеуказанные рекомендации верны при $t +20\text{ °C}$ и относительной влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания LITOGRES K44 БЕЛЫЙ может измениться.

Срок и условия хранения

Бумажный мешок 25 кг — 12 месяцев, мешок из металлизированной пленки 5 кг — 24 месяца со дня изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке.

Логистическая информация

- Бумажный мешок 25 кг. Стандартная паллета: 54 мешка, вес нетто 1350 кг.
- Мешок из металлизированной пленки 5 кг. Коробка: 6 мешков. Стандартная паллета: 24 коробки, 144 мешка, вес нетто 720 кг.

Более подробная информация содержится в техническом каталоге LITOKOL. По любым вопросам относительно применения продукции LITOKOL обращаться в службу технической поддержки. Компания проводит политику постоянного совершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, так как вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. При сомнениях в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.